



Технический паспорт: Areca F7001 5W-30

Описание и применение

Синтетическое моторное масло с низким содержанием зольности «Low SAPS». Разработано в соответствии с требованиями бензиновых и дизельных двигателей и двигателей на сжиженном нефтяном газе, оснащенных системой дополнительной очистки выхлопных газов (дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора). Специфические особенности: продление срока службы дизельного сажевого фильтра, экономия топлива, поддержание чистоты двигателя, ограничивает образование отложений на поршнях, легкий запуск в холодное время, быстрая циркуляция масла.

Спецификации

ACEA: C1

Ford WSS-M2C934-B

JASO DL-1 Mazda

Физико-химические характеристики

| Параметр | Метод исследования | Единица измерения | Типичное | Мини- мальное | Макси- мальное |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Вязкость | SAE-J | - | 5W30 | - | - |
| Вязкость при 100°C | ASTM D 7279 | cSt | 9,5 | 9,3 | 11,0 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D 7279 | cSt | 55 | - | - |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | | 170 | - | - |
| CCS вязкость | ASTM D 5293 | mPa.s | 4700 | - | 6600 |
| HTHS вязкость при 150°C | CEC-L-36-A-97 | mPa.s | 3,0 | 2,8 | 3,5 |
| MRV вязкость при -35°C | ASTM D4684 | mPa.s | - | - | 60000 |
| Цвет | ASTM D1500 | - | 2,5 | - | 3,5 |
| Плотность | D 20/4 | - | 0,848 | - | - |
| Температура замерзания | ASTM D 5950 | °C | -42 | -36 | - |
| T.B.N. | ASTM D 2896 | Mg KOH/g | 7,8 | 7,0 | 8,5 |
| Сульфатная зола | ISO/FDIS 3987 | % mass | 0,49 | - | 0,50 |
| Спектрометрический анализ Фосфор Цинк Кальций Магний Сера | ICP | ppm | 500 550 - 950 | 460 500 - 880 | 550 600 - 1050 2000 |
| Летучесть по NOACK | ASTM D 5800 | % mass | 12,7 | - | 13 |